

Technisches Datenblatt

Stand: 02/2011

OPALFILM® Lamellenfolien



Film-Typ	Artikelnr. Diamant / Diamant Stabila	Sichtbarer Bereich			UV-Durch- lässigkeit %	Zurückweisung Gesamtsonnen- energie %	b- Faktor	Folien- breite	Folien- aufbau
		Lichtdurch- lässigkeit %	Licht- reflexion %	Licht- absorption %					
silber / grau 2R <small>B1 - schwer entflammbar nach DIN 4102-01</small>	B 3 764 5	2,75	78,25	19,00	< 1	91,50	0,10	1,52m	zwei- lagig
silber/silber 2R	3 663 5 3 763 5	1,50	88,00	10,50	< 1	91,20	0,10	1,52m	zwei- lagig
silber/bronze 2R	3 668 5 3 768 5	2,30	79,00	18,70	< 1	92,40	0,20	1,52m	zwei- lagig
silber/grau 2R	3 664 5 3 764 5	2,50	80,00	17,50	< 1	92,80	0,20	1,52m	zwei- lagig
grau/grau 2R	3 658 5 3 758 5	2,02	7,60	90,38	< 1	63,46	0,42	1,52m	drei- lagig
silber/blau 2R	3 692 5 3 792 5	1,50	89,00	9,50	< 1	97,00	0,20	1,67m	zwei- lagig
silber/schwarz 0R	3 657 5 3 757 5	0,01	86,00	13,99	< 1	97,00	0,00	1,52m	zwei- lagig
silber/weiß 0R	3 679 5 3 779 5	0,80	91,00	8,20	< 1	96,00	0,10	1,52m	zwei- lagig
silber/silber 10R	3 661 5 3 761 5	17,00	64,00	19,00	< 1	79,60	0,20	1,52m	zwei- lagig
silber/bronze 10R	3 666 5 3 766 5	9,00	64,00	26,00	< 1	81,40	0,20	1,52m	zwei- lagig
silber/grau 10R	3 662 5 3 762 5	6,50	61,00	32,50	< 1	83,20	0,20	1,52m	zwei- lagig
grau/grau 10R	3 656 5 3 756 5	8,00	11,00	81,00	< 1	60,20	0,50	1,52m	drei- lagig
silber/blau 10R	3 697 5 3 797 5	13,00	54,00	33,00	< 1	78,00	0,30	1,52m	zwei- lagig
UV 90 NR	3 645 5 3 745 5	86,00	13,90	0,10	< 1	14,20	1,00	1,52m	einlagig- lagig
Pergamo <small>Polycarbonatfolie transluzent weiss matt ausschl. zum Einsatz in Flächenvorhangsystemen</small>	39205	79,00	9,00	12,00	<1	25,00	-	1,0m	einlagig- lagig
Rollofolien Abverkauf:									
silber/grün 10R	3 695 5 3 795 5	16,00	58,00	26,00	< 1	79,00	0,20	1,52m	zwei- lagig

Die technischen Daten gelten auch für die Prägevarianten "Diamant", "Diamant Stabila", "glatt" sowie "glatt Stabila".

Bei der zusätzlichen Perforierung zum OPALMICROSORBER® wird bei der Artikelnummer ein "M" vorangestellt.

Die Standard-Falzhöhe der plissierten Rollofolien "Diamant Stabila" sowie "glatt Stabila" beträgt seit dem 01.05.2007 24mm.

Toleranzwerte Lamellenfolie:

Drehen der Folie bis max. 25 Grad, Schüsseln der Folie bis max. 1 cm in der Tiefe (mittig gemessen)

Die HAVERKAMP GmbH behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor.

Technische Änderungen vorbehalten.